



REBA FS (BE)

Vedel külma ilma kiirendaja betoonile ja mördile

Tooteinformatsioon:

Omadused:

REBA FS (BE) vähendab betoonisegu tardumisaegu, suurendab betooni varajast tugevust ja vähendab negatiivsete toimete riske, mida võib avaldada värsketele betoonile külmumine. **REBA FS (BE)** kiirendab kivinemisprotsessi hüdratatsioonisoojuse järsu suurenemise tõttu. Temperatuuri tõus hoiab ära jääkristallide tekke betoonisegus ning betooni struktuuri kahjustumise.

Kasutamine:

REBA FS (BE) võib olla kasutatud igat liiki betoonitöödel madalatel välisõhu temperatuuridel. Et saavutada varane külmumisvastane tugevus on otstarbekohane kasutada kiirkivinevaid tsemente ja madalaid vesitsementsuhteid. **REBA FS (BE)** lisamine ei vabasta kasutajat talvise betoneerimise tavapärase võtete kasutamisest nagu täitematerjalide ning seguvee soojendamine.

Tehnoloogilised juhised:

REBA FS (BE) võib olla lisatud kas seguveega või juba valmis segatud betoonisegusse.

Doseeringud:

Soovitavad doseeringud: 1-2 % tsemendi kaalust

Enne kasutamist on vajalik teostada sobivuskatsed vastavalt EN 206-1.

Spetsifikatsioon:

Värvus: selge
Tihedus: 1.29 ± 0.03 g/ml
Kogu kloriid: < 0.10 mass %
Veeslahustuva
Kloriidi sisaldus: < 0.10 mass %
Leelisesisaldus
(NA_2O ekvivalent): < 1.0 mass %

Ladustamine: Kaitsta külmumise ja saastumise eest. Säilivus normaalsetes ladustamistingimustes (suletud konteineris 20°C juures) umbes 12 kuud

Tarnimine: tagastatavates konteinerites à 1400 kg
vaatides 280 kg
kanistrites 20 kg

Ohutusreeglid:

Vaata EU ohutusleht

Tehniline nõustamine:

Pöörduge meie firma esindaja poole.