



# REBALit LP (LP)

Õhkusiseseviiv lisand betoonile, millel kõrge vastupidavus jäätumisele ja jäävastasele soolale vastavalt EN 934-2:T5

## Tooteinfo:

### Omadused:

REBALit LP (LP) toob betooni sisse eristuvad õhu mikropoorid. Vastupidavus jäätumisele ja jäävastasele soolale on parenenud, sest jäätuv vesi saab betooni sees paisuda ilma seda kahjustamata. REBALit LP (LP) vähendab seguvee vajadust ja kergendab betooni valmistamist.

### Kasutus:

REBALit LP (LP) sobib kõigile betoontoodetele mis võivad saada märjaks ning puutuda korduvalt kokku külmumise ja sulamisega ja/või jäävastase soolaga või muude jäävastaste ainetega. Sildade, tunnelite ja teede ehitus on sobilikud kasutuskohad. Sobib eelpepingestatud betoonile.

### Märkused töötlemiseks:

REBALit LP (LP) võib lisada koos seguveega või siis valmissegusse segumasinasse, kui järgitakse piisavat segamisaega (umbes 40 kuni 60 sekundit).

### Kasutatavad kogused:

Soovituslik kogus: 0.2 – 0.6 massi % tsemendi kogusest

Enne kasutamist on tarvis sooritada ühilduvustest vastavalt EN 206-1 või mõnele muule standardile või normile, mis kasutajamaal kehtivad.

### Spetsifikatsioon:

Olek:	vedelik
Värvus:	pruun
Ühetaolisus:	homogeenne
Tahke aine sisald.:	2.5 ± 0.3 mass %
Tihedus:	1.01 ± 0.02 g/ml
pH tase:	10 ± 1
Kogu kloriid:	< 0.10 mass %
Veeslahustuva Kloriidi sisaldus:	< 0.10 mass %
Leelisesisaldus (NA <sub>2</sub> O ekvivalent):	0.5 mass %
Toote kood:	BZM 2
Vee saasteklass:	1
Säilitamine:	Hoida külmumise ja teiste ainetega saastumise eest. Tavalistel säilitustingimustel (suletud anum, 20°C) on minimaalne säilivusaeg umbes 12 kuud.
Saadaval:	konteiner umbes 1000 kg
	tünn 210 kg
	purk 20 kg

### Ohutusreeglid:

Lugege EL Ohutuskaarti

### Nõuanded:

Võtke ühendust meie tehnikaosakonnaga.