



REBAment BV-51 (BV)

Betoonitootmises kasutatav plastifikaator

Tooteinfo:

Omadused:

REBAment BV-51 (BV) sisalduvad pindaktiivsed ained parandavad tsemendi segunemist ja jaotuvust betoonisegus. Plastilisus ja töödeldavus on suuresti parenenud, muutes värsket betooni kergemini käsitlevaks ja kokkusurutavaks. Betooni märgatavalt paranenud kompaktsus annab talle suurema tihenduse ja tõmbetugevuse

Kasutus:

REBAment BV-51 (BV) võib kasutada kõigis poolkuivades betoonisegudes, näit. sillutiskivid, torud, aiapostid, betoonplaadid jne

Märkused töötlemiseks:

REBAment BV-51 (BV) segatakse tavaliselt täitematerjaliga. Juhul kui täitematerjalid on suure imamisvõimega, segage otse betoonisegusse või lisatava vee hulka.

Kasutatavad kogused:

Soovituslik kogus: 0.2 – 0,5 massi % tsemendi kogusest

Enne kasutamist on tarvis sooritada ühilduvustest vastavalt EN 206-1 või mõnele muule standardile või normile, mis kasutajamaal kehtivad.

Spetsifikatsioon:

Olek: vedelik
 Värvus: sinine
 Ühetaolisus: homogeenne
 Tihedus: 1.00 ± 0.03 g/ml
 Kogu kloriid: < 0.10 mass %
 Veelahustuva Kloriidi sisaldus: < 0.10 mass %
 Leelisesisaldus (NA₂O ekvivalent): 0.8 mass %

Säilitamine: Hoida külmumise ja teiste ainete saastumise eest. Tavalistel säilitustingimustel (suletud anum, 20 C) on minimaalne säilivusaeg umbes 12 kuud.

Saadaval: konteiner umbes 1000 kg
 tünn 230 kg
 kanister 20 kg

Ohutusreeglid:

Lugege EL Ohutuskaarti.

Nõuanded:

Võtke ühendust meie tehnikaosakonnaga.