



REBAmix 750 (BV)

Betoonitootmises kasutatav väiksema tsemendisaldusega betooni plastifikaator vastavalt EN 934-2:T2

Tooteinfo:

Omadused:

REBAmix 750 (BV) parandab betooni viimistlustulemust ja aitab ära hoida nähtavaid silumisjälgi nii värvitud kui tavalisel betoonil.

REBAmix 750 (BV) sisalduvad pindaktiivsed ja lenduvad ained parandavad tsemendi segunemist ja jaotuvust betooniseguses. Plastilisus ja töödeldavus on suuresti parenenud, muutes värsket betooni kergemini käsitletavaks ja kokkusurutavaks. Betooni märgatavalt paranenud kompaktsus annab talle suurema tiheduse ja tõmbetugevuse. Väiksem seguvee kogus põhjustab tavaliselt mittetäieliku niisutamise. **REBAmix 750 (BV)** võimaldab vähendatud tsemendisalduse korral sideaine peaaegu täielikku niisutamist.

Kasutus:

REBAmix 750 (BV) võib kasutada kõigis K1 kategooria betoonisegudes, näit. sillutiskivid, torud, aiapostid, betoonplaadid jne. **REBAmix 750 (BV)** on universaalne lisand hallile või värvilisele betoonile.

Märkused töötlemiseks:

REBAmix 750 (BV) segatakse tavaliselt koostisosadega. Juhul kui koostisosad on suure imamisvõimega, segage otse betoonisegusesse

Kasutatavad kogused:

Soovituslik kogus: 0.2 – 1.0 massi % tsemendi kogusest

Enne kasutamist on tarvis sooritada ühilduvustest vastavalt EN 206-1 või mõnele muule standardile või normile, mis kasutajamaal kehtivad.

Spetsifikatsioon:

Olek:	vedelik
Värvus:	pruun
Ühetaolisus:	homogeenne
Tahke aine sisald.:	27.0 ± 1.3 mass %
Tihedus:	1.13 ± 0.03 g/ml
pH tase:	4 ± 1
Kogu kloriid:	< 0.10 mass %
Veeslahustuva kloriidi sisaldus:	< 0.10 mass %
Leelisesisaldus (NA ₂ O ekvivalent):	0.8 mass %
Toote kood:	BZM 1
Vee saasteklass:	1
Säilitamine:	Hoida külmumise ja teiste ainetega saastumise eest. Tavalistel säilitustingimustel (suletud anum, 20 C) on minimaalne säilivusaeg umbes 12 kuud.
Saadaval:	konteiner umbes 1000 kg
	tünn 230 kg
	purk 20 kg

Ohutusreeglid:

Lugege EL Ohutuskaarti.

Nõuanded:

Võtke ühendust meie tehnikaosakonnaga.